

Ebalta AH 100 / SR

Ероху; Epoxide

Ebalta Kunststoff GmbH

Описание материалов:

Applications

Laminating resin for fabrics

bondings

Properties

unfilled

fast curing

Главная Информация			
Характеристики	Быстрое лечение Общее назначение		
Используется	Склеивание Общее назначение Ламинаты		
Внешний вид	Прозрачный-светло-желтый		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по суше (Shore D)	82 to 88	ISO 7619	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	3000 to 3600	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	110 to 130	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	90.0 to 110	MPa	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	25 to 45	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	67.0 to 71.0	°C	ISO 75-2/B
Температура перехода стекла	107	°C	DSC
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 21		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (20°C)	1.08 to 1.18	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	0.85 to 1.1	Pa·s	
Время отверждения (20°C)	5.0 to 7.0	hr	

Срок службы горшка ¹ (20°C)	15 to 20	min
--	----------	-----

NOTE

1. 200 g

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

