

ADENE OCJB

30% Карбонат Кальция

Polypropylene Homopolymer

A.D. Compound spa

Описание материалов:

ADENE OCJB is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material filled with 30% calcium carbonate. It is available in Europe or North America. Primary attribute of ADENE OCJB: Homopolymer.

Typical applications include:

Automotive

Construction Applications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Гомополимер		
Используется	Автомобильные Приложения Применение конструкции		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10 to 15	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы	30	%	ISO 3451-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	19.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	7.0	%	
Break	27	%	
Флекторный модуль	1600 to 2000	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	2.8 to 4.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	8.0 to 15	kJ/m ²	ISO 180/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	50.0 to 53.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	85.0	°C	ISO 306/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

