

## NILFLEX® SH A0 MN001

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Taro Plast S.p.A.

### Описание материалов:

SEBS elastomer is the main constituent of these TPE-S (Thermoplastic Elastomer Styrenic) compounds. These compounds show high UV and ozone resistance. Nilflex SH is totally recyclable and it can be produced in standard grades and in tailor-made grades. Available in natural, black and colored grade.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к озону Перерабатываемый материал		
Внешний вид	Черный Доступные цвета Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.870	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	380	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 3 sec)	0		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup>			ASTM D412
100% Strain	0.0900	MPa	
300% Strain	0.150	MPa	
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break)	2.35	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	1300	%	ASTM D412
Tear Strength	10.0	kN/m	ASTM D624
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	110 to 160	°C	
NOTE			
1.	Die C		
2.	Die C		
3.	Die C		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

