

# ELASTOSIL® R 512/70

Silicone

Wacker Chemie AG

## Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Safety Cables, Cable Industry

Главная Информация	
Используется	Уплотнение Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Оранже		
Плотность	1.35	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	70		DIN 53505
Прочность на растяжение	7.20	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	330	%	DIN 53504
Tear Strength	16.0	kN/m	ASTM D624B
Электрическая прочность	25	kV/mm	DIN IEC 243
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	DIN IEC 93
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	6.0E-3		DIN VDE 0303

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

