

Braskem PP F006EC2

Polypropylene Homopolymer

Braskem America Inc.

Описание материалов:

Sub-group

Homopolymer

Description

Enhanced long term heat aging

Applications

Suggested uses include compounding, blow molding, profiles, flat sheet, corrugated sheet, pressed slabs, pressurized radiator surge tanks

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая термостойкость к старению</p> <p>Гомополимер</p>		
Используется	<p>Гофрированный лист</p> <p>Прессованные плиты</p> <p>Профили</p> <p>Лист</p> <p>Резервуары</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<p>Выдвунное формование</p> <p>Уплотнение</p> <p>Экструзионный профиль</p> <p>Экструзионный лист</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	33.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³ (Injection Molded)	1380	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	69	J/m	ASTM D256A
---	----	-----	------------

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 51 mm/min |
| 2. | 51 mm/min |
| 3. | 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

