

NORYL™ GFN3 resin

30% стекловолокно

Polyphenylene Ether + PS

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

PPE+PS blend. 30% Glass reinforced.FDA compliance (restrictions apply). Low water absorption. Hydrolytic stability. Dimensional stability. Suitable for fluid engineering applications including pump housings, pump impellers and water meter components.

Главная Информация				
UL YellowCard	E45587-237022	E207780-228546		
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров			
	Стабильность гидролиза			
	Низкий или не впитывающий			
Используется	Детали Насоса			
	Инженерное применение			
	Чехол			
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.31	g/cm ³	ASTM D792	
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/5.0 kg)	3.2	g/10 min	ASTM D1238	
Плавкий объем-расход (MVR) (280°C/5.0 kg)	2.70	cm ³ /10min	ISO 1133	
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.10 - 0.40	%	Internal method	
Поглощение воды	ISO 62			
	Saturated, 23°C	0.10	%	ISO 62
	Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.040	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения	-- ¹	8600	MPa	ASTM D638
	--	8200	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение	Fracture ²	130	MPa	ASTM D638
	Fracture	110	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении				

Fracture ³	3.0	%	ASTM D638
Fracture	2.5	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
50.0mm span ⁴	7200	MPa	ASTM D790
-- ⁵	6800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			
--	160	MPa	ISO 178
Yield, 50.0mm span ⁶	160	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность ⁷ (23°C)	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
-30°C	120	J/m	ASTM D256
23°C	100	J/m	ASTM D256
-30°C ⁸	10	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C ⁹	11	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact			
23°C	590	J/m	ASTM D4812
23°C ¹⁰	30	kJ/m ²	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков (23°C, Total Energy)	20.0	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, unannealed, 3.20mm	147	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	139	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 64.0mm span ¹¹	139	°C	ISO 75-2/ Af
Викат Температура размягчения			
--	147	°C	ASTM D1525, ISO 306/B50 11 ¹²
--	149	°C	ISO 306/B120
Линейный коэффициент теплового расширения			
Flow: -40 to 40°C	2.1E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Flow: -40 to 40°C	2.3E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Lateral: -40 to 40°C	7.5E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Lateral: -40 to 40°C	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	110 - 121	°C	
Время сушки	3.0 - 4.0	hr	
Время сушки, максимум	8.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%	

Рекомендуемый размер снимка	30 - 70	%
Задняя температура	266 - 316	°C
Средняя температура	277 - 321	°C
Передняя температура	288 - 327	°C
Температура сопла	299 - 327	°C
Температура обработки (расплава)	299 - 327	°C
Температура формы	82.2 - 110	°C
Back Pressure	0.345 - 0.689	MPa
Screw Speed	20 - 100	rpm

NOTE

1.	5.0 mm/min
2.	Type 1, 50mm/min
3.	Type 1, 50mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	2.0 mm/min
6.	1.3 mm/min
7.	80*10*4 sp=62mm
8.	80*10*4
9.	80*10*4
10.	80*10*4
11.	80*10*4 mm
12.	□□ В (120°C/h), □□2 (50N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

