

# Geon™ Vinyl Flexible B65B1

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

## Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible B65B1 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Flexible B65B1 include construction applications and sealing applications.

Главная Информация	
UL YellowCard	E41877-261485
Добавка	Биоцид
Используется	Применение конструкции Уплотнения Уплотнитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	65		
Shore A, 15 sec	54		

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Break	8.62	MPa	
100% Strain	3.10	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	450	%	ASTM D638

  

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	35.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	22	%	ASTM D395
Модуль Clash-Berg			ASTM D1043
-51°C	310	MPa	
-35°C	82.7	MPa	

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-46.1	°C	ASTM D746

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	168 to 174	°C

#### NOTE

1. 510 mm/min
2. 510 mm/min
3. Die C, 510 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

