

CERTENE™ PBM-12AN

Polypropylene Impact Copolymer

Muehlstein

Описание материалов:

PBM-1A2N is a certified prime grade High-Impact Nucleated injection molding copolymer formulated with Antistatic. It offers easy processability, protection against static generation, improved crystallization rate for faster cycles, good low temperature Impact resistance, very good dimensional stability, and excellent balance of mechanical properties. PBM-12AN typical applications include automotive and appliance parts, Industrial components, caps, closures and housewares. PBM-12AN complies with FDA regulation 21CFR 177.1520 (a)(3)(i) / (c)3.1 + 3.2, and most international regulations concerning the use of Polypropylene in contact with food.

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент Антистатические свойства		
Характеристики	Ядро Хорошая стабильность размеров Сополимер удара Антистатические свойства Высокая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Цикл быстрого формования Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Промышленные компоненты Щит Детали бытовой техники Товары для дома Применение в автомобильной области		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	80		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	27.6	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	4.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³ (Injection Molded)	1280	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	190	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded)	104	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	135	°C	ASTM D1525

Дополнительная информация

All specimens were injection molded according to ASTM D2146 Type 1.

NOTE

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

