

# Moplen EP332C

Polypropylene Copolymer

PolyMirae

## Описание материалов:

Moplen EP332C is the polypropylene block copolymer manufactured by PMC under the license of BASSELL using the Spheripol process.

Moplen EP332C is a block copolymer appreciated by customers in the market for industrial sheet, and non-pressurized pipes.

Moplen EP332C resin meets the FDA requirements in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact.

It is not intended for medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Блок сополимер</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокая термостойкость</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Высокая жесткость</p>
Используется	<p>Промышленное применение</p> <p>Трубопроводы</p> <p>Лист</p>
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Экструзионная труба</p> <p>Экструзионный лист</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.35	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	32.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	1080	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C, Injection Molded	69	J/m	
23°C, Injection Molded	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat