

REV Materials 8007

50% стеклянная бусина

Polyolefin

REV Materials

Описание материалов:

50% glass microsphere masterbatch in a polyolefin matrix suitable for let down in compounding, molding or extrusion applications.

| Главная Информация | |
|-------------------------|---|
| Наполнитель/армирование | Микро стеклянный шарик, 50% упаковка по весу |
| Используется | Композитный |
| Формы | Частицы |
| Метод обработки | Композитный Экструзия Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 0.798 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Moisture Content | | % | ASTM D6980 |

| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Задняя температура | 149 - 232 | °C |
| Средняя температура | 149 - 232 | °C |
| Передняя температура | 149 - 232 | °C |
| Температура сопла | 149 - 232 | °C |

| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Зона цилиндра 1 темп. | 149 - 232 | °C |
| Зона цилиндра 3 темп. | 149 - 232 | °C |
| Зона цилиндра 5 темп. | 149 - 232 | °C |
| Температура матрицы | 149 - 232 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

