

## Karina IVORY PVC COMPOUND 802D35/ 1-E-AC-LF

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

HEAVY METAL FREE AND FLAME RETARDANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR COAXIAL CABLES JACKETS.

Главная Информация	
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей

Внешний вид	Слоновая кость
-------------	----------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.38 to 1.44	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.96 to 1.04		ME 12
Цвет b	0.890 to 3.89		ME 12
Color L	90.1 to 93.1		ME 12

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	78 to 82		NBR 7456

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 250	%	IEC 60811-1-1

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 11.8	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 200	%	IEC 60811-1-2

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+13	ohms-cm	NBR 5403

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 30	%	NBR 6245

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
3.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
4.	24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

