

Innothane® FM-110

Polyurethane Thermoset Elastomer

Innovative Polymers, Inc.

Описание материалов:

FM-110 is a open-cell polyurethane foam formulated for hand-batch and meter-mix dispensing. Excellent physical properties can be obtained with a room temperature cure without the utilization of mercury, MOCA, or TDI. FM-110 is particularly suited for low volume production of arm rests and seat cushions.

Главная Информация		
Характеристики	Мягкий	
Используется	Пена Сиденья	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Кремowo-белый	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
Cured	0.144 to 0.192	g/cm ³
Base Resin	1.08	g/cm ³
Hardener	1.08	g/cm ³
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
	Mix Ratio by Volume: 100	
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100	
	Mix Ratio by Weight: 100	
Resin	Mix Ratio by Volume: 100	
Время демолд	15 to 25	min
Время крема	0.8 to 1.2	min
Время подъема	3.0	min
Tack Free Time	3.8 to 4.3	min
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость		
25°C ¹	0.90	Pa·s
25°C ²	1.0	Pa·s

25°C ³	1.1	Pa·s
Время отверждения (25°C)	1.7E+2	hr

NOTE

- | | |
|----|----------|
| 1. | Hardener |
| 2. | Mixed |
| 3. | Resin |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

