

Generic LDPE+EVA

Low Density Polyethylene + EVA

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic LDPE+EVA

This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.924 to 0.925 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.99 to 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание винилацетата | 2.5 to 4.1 | wt% | |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 340 to 350 | % | |
| TD : Break | 510 to 550 | % | |
| Прочность на разрыв Elmendorf-MD | 190 to 220 | g | ASTM D1922 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat