

## Delon 3035

Thermoplastic Elastomer, Ether-Ester

Shanghai Lin Gen Rubber Materials Co., Ltd.

### Описание материалов:

Delon 3035 is a thermoplastic elastomer, ether-ester (TEE) material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by blow molding, extrusion or injection molding.

The main features of Delon 3035 are:

chemical resistance

High Toughness

Copolymer

Good processability

Creep resistance

Typical application areas include:

Wire and cable

engineering/industrial accessories

Sealing applications

Automotive Industry

container

### Главная Информация

Характеристики	Блок сополимер Сверхвысокая прочность Высокая эластичность Обрабатываемость, хорошая Хорошее сопротивление ползучести Хорошая химическая стойкость Маслостойкость
Используется	Применение проводов и кабелей Трубопроводная система Уплотнение Аксессуары Применение в автомобильной области Контейнер
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.10	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения

Твердость дюрометра (Shore D)	35	
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Флекторный модуль	40.0	МПа
<b>Эластомеры</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Прочность на растяжение (Yield)	12.0	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	560	%
Tear Strength	80.0	kN/m
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Температура ломкости	-70.0	°C
Викат Температура размягчения	80.0	°C
Температура плавления	165	°C
<b>Инъекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Температура сушки	80 - 110	°C
Время сушки	4.0 - 6.0	hr
Температура формы	20 - 50	°C
Давление впрыска	60.0 - 100	МПа

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

