

Harcast™ 3732

Алюминий

Thermoplastic

Harco Inc.

Описание материалов:

Our best aluminum filled, all-purpose tooling compound.

A unique polymer alloy system, with the following new features:

Short-term exposure to 400°F, and continuous service at 325°F is possible with this system.

Provides excellent heat transfer properties

Easily mixed and poured at room temperature

Can be drilled, tapped, sanded, ground, polished, and turned into lathe.

Applications:

Molds

Dies

Duplicate & Master Models

Foundry Patterns

Fixtures

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Алюминий	
Характеристики	Цикл быстрого формования	
	Высокая термостойкость	
	Низкая вязкость	
	Обрабатываемый	
Используется	Формы/штампы/инструменты	
Внешний вид	Алюминий	
Формы	Жидкость	
Метод обработки	Литье	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.65	g/cm ³
Формовочная усадка-Поток	0.075 to 0.15	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	88	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на сжатие	128	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура непрерывного использования	163	°C
Service Temperature - Intermittent	204	°C
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	6500	cP

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

