

Sanren F850EA (Premium-grade)

Polypropylene Homopolymer

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

Описание материалов:

The pellet product is colourless and in the shape of a cylinder with high anti-static, high light transmittance, good mechanical performance and printability, stress-fracture resistant, excellent chemical stability, as well as fairly good heat-resistance.

Scope of Application: Casting film

Главная Информация			
Добавка	Антистатические свойства		
Характеристики	Высокая светопередача		
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию)		
	Отличная Печатающая способность		
	Гомополимер		
	Антистатические свойства		
	Теплостойкость, средняя		
Используется	Литая пленка		
Внешний вид	Бесцветный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0 - 10	g/10 min	Internal method
Содержание хлора		%	
Содержание золы		%	
Fish Eye			
400.0 µm	0.00 - 10.0	pcs/1520 cm ²	
800.0 µm	0.00 - 1.00	pcs/1520 cm ²	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 30.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 850	MPa	Internal method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	> 29	J/m	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 139	°C	Internal method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	> 88		Internal method
Haze	< 0.60	%	Internal method

Yellowness Index	< 4.0	YI	Internal method
------------------	-------	----	-----------------

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

Cleanliness: 0-5 pieces/kg

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat