

Huaфон JF-P-9065 / JF-I-9422

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Low density, medium hardness

Applications: For casual shoes and beach shoes.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Низкая плотность	
	Средняя твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.380 to 0.420	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	40.0 to 50.0	
Asker C : 23°C	60.0 to 70.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 78 to 80	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- ²	Clear/Transparent	
-- ³	Transparent, Light Yellow	
Плотность		
40°C ⁴	1.16 to 1.18	g/cm ³
40°C ⁵	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁶	0.10 to 0.30	Pa·s
40°C ⁷	1.7 to 2.2	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 3.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 300	%
Tear Strength	> 15.0	kN/m

NOTE

1.	Molded Density
2.	Part B
3.	Part A
4.	Part A
5.	Part B
6.	Part B
7.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

