

# FHR Polypropylene P9H2M-061X

Polypropylene Impact Copolymer

Flint Hills Resources, LP

## Описание материалов:

DESCRIPTION: Specialty Impact Copolymer

FEATURES: Good Clarity, High Toughness, Product does not contain any animal derived components.

APPLICATIONS: Designed for Blow molding and Thermoforming

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Высокая четкость Сополимер удара Нет животных производных компонентов		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3,4		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.8	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	31.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.8	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	1340	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	520	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	93.0	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

