

Spartech Polycom PP5940 S35

40% □□□□

Polypropylene Homopolymer

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom PP5940 S35 is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) product containing 40% glass \talc. It is available in North America.

Features include:

Good processability

Homopolymer

Good stiffness

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Жесткий, хороший		
	Гомополимер		
	Обрабатываемость, хорошая		
Внешний вид	Коричневый, желтый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	68.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield, 23°C	2.4	%	ASTM D638
Fracture, 23°C	2.8	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
Secant: 23°C	4830	MPa	ASTM D790
Tangent: 23°C	6960	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	69	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	160	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	143	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

