

Trademark PE HDP0353

High Density Polyethylene

Trademark Plastics Corporation

Описание материалов:

Trademark PE HDP0353 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by profile extrusion and is available in North America. Applications of Trademark PE HDP0353 include electrical/electronic applications, food contact applications, plumbing/piping/potable water and sheet.

Characteristics include:

Food Contact Acceptable

Good Processability

High Stiffness

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Высокая жесткость		
Используется	Трубопровод Гофрированная труба Профили Лист		
Рейтинг агентства	AASHTO M294-06 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.33	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	66		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	22.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 800	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1230	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	62.0	°C	ASTM D648
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
NCLS	> 35	hr	ASTM D2136

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

