

RTP 2800B-70A FR

Thermoplastic Vulcanizate

RTP Company

Описание материалов:

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

70 Shore A - Flame Retardant

Главная Информация

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Характеристики | Огнестойкий |
| Соответствие RoHS | Свяжитесь с производителем |
| Формы | Частицы |
| Метод обработки | Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.26 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток (3.20 mm) | 1.7 | % | ASTM D955 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 74 | | ASTM D2240 |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение ¹ (Break, 3.20 mm) | 4.14 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 400 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength ³ | 17.5 | kN/m | ASTM D624 |

| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Огнестойкость (1.50 mm) | V-0 | UL 94 |

Дополнительная информация

Moisture Content: <0.08%

| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура сушки | 79.4 | °C |
| Время сушки | 3.0 - 4.0 | hr |
| Температура обработки (расплава) | 199 - 210 | °C |
| Температура формы | 10.0 - 79.4 | °C |
| Давление впрыска | 68.9 - 138 | MPa |

NOTE

| | |
|----|-------------------------|
| 1. | C mold, 500 mm/min |
| 2. | Mouth die C, 500 mm/min |
| 3. | C mould |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

