

Grilon® BM 16 nat

Polyamide

EMS-GRIVORY

Описание материалов:

Grilon® BM 16 nat is a Polyamide material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for blown film or cast film. Primary attribute of Grilon® BM 16 nat: High Viscosity.

Typical applications include:

Film

Coating Applications

Food Contact Applications

Главная Информация	
Характеристики	Барьерная смола Высокая вязкость
Используется	Литая пленка Пленка Ориентированная пленка Бумажные Покрытия
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.09	--	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (275°C/5.0 kg)	100	--	cm ³ /10min	ISO 1133
Поглощение воды				ISO 62
Saturation, 23°C	10	--	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	3.0	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	--	500	MPa	ISO 527-2
Пленки	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Скорость передачи водяного пара (23°C, 85% RH, 50 µm)	16	--	g/m ² /24 hr	DIS 15106-1/-2
Проницаемость кислорода				DIS 15105-1/-2
23°C, 50.0 µm ¹	90	--	cm ³ /m ² /bar/24 hr	
23°C, 50.0 µm ²	70	--	cm ³ /m ² /bar/24 hr	
Скорость передачи углекислого газа				DIS 15105-1/-2
23°C, 50.0 µm ³	200	--	cm ³ /m ² /bar/24 hr	
23°C, 50.0 µm ⁴	300	--	cm ³ /m ² /bar/24 hr	

Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления ⁵	164	--	°C	ISO 11357-3

Оптический	Сухой	Состояние	Метод испытания
Блеск (60°, 50.0 µm)	64	--	ISO 2813

NOTE

- | | |
|----|----------|
| 1. | 0% RH |
| 2. | 85% RH |
| 3. | 0% RH |
| 4. | 85% RH |
| 5. | 10°C/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

