

CERTENE™ LLHC-217A

Linear Low Density Polyethylene

Muehlstein

Описание материалов:

LLHC-217A is a certified prime grade Ethylene-Hexene copolymer for CAST Flat-Die extrusion of film applications requiring excellent clarity, high strength, toughness, low stiffness, and good tensile properties. LLHC-217A major applications include Stretch films, Diaper films and Bread films. LLHC-217A contains no slip and no antiblock. LLHC-217A complies with FDA regulation 21CFR 177.1520(c) 3.1a, and with most international regulations concerning the use of Polyethylene in contact with food articles.

Главная Информация				
Характеристики	Высокая прочность на растяжение			
	Высокая прочность			
	Сополимер			
	Высокое разрешение			
	Хорошая прочность			
	Соответствие пищевого контакта			
Используется	Упаковка			
	Пленка			
	Сумка			
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a			
Формы	Частицы			
Метод обработки	Литая пленка			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505	
Массовый расход расплава (MFR)				
(190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Толщина пленки протестирована	20	μm		
Сектантный модуль			ASTM D882	
1% secant, MD: 20 μm	150	MPa	ASTM D882	
1% secant, TD: 20 μm	170	MPa	ASTM D882	
Прочность на растяжение			ASTM D882	
MD: Yield, 20 µm	9.65	MPa	ASTM D882	
TD: Yield, 20 µm	10.3	MPa	ASTM D882	
MD: Break, 20 μm	38.6	MPa	ASTM D882	
TD: Break, 20 µm	30.3	MPa	ASTM D882	



MD: Break, 20 µm	500	%	ASTM D882
TD: Break, 20 μm	800	%	ASTM D882
Ударное падение Dart ¹ (20 µm)	95	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 20 μm	280	g	ASTM D1922
TD : 20 µm	450	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 20.3 µm)	90		ASTM D2457
Haze (20.3 µm)	2.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация			
Дополнительная информация Film Specimen: 0.8 mils (20 µm) film; r	nelt temperature 540-560°F (280-295°C); cast line speed 800 fpm (245 mpm).
	nelt temperature 540-560°F (280-295°C); cast line speed 800 fpm (245 mpm).

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

