

## EVICOM™ GD3/349

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

### Описание материалов:

EVICOM™GD3/349 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in Europe and is processed by extrusion or injection molding.

EVICOM™The main characteristics of GD3/349 are: good flexibility.

EVICOM™Typical application fields of GD3/349 are: wires and cables

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость
Используется	Кабельная оболочка Применение проводов и кабелей
Рейтинг агентства	BS 7655
Внешний вид	Непрозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm <sup>3</sup>	BS 2782 620A

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80		BS 2782 365B

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	19.0	MPa	BS EN 60811-1-1.1
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	BS EN 60811-1-1.1

  

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (80°C, 168 hr)	-3.0	%	BS EN 60811-1-1.2
Изменение максимального удлинения (80°C, 168 hr)	-7.0	%	BS EN 60811-1-1.2

  

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости (23°C)	5.3E+12	ohms-cm	BS 2782 230A

  

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	25	%	ISO 4589-2

### Дополнительная информация

BS Softness, BS 2782 365A: 35Cold flex, BS 2782 150B: -15°C Cold bend, BS 2782 151A: -35°C Insulation resistance constant (K-value), 23°C: 190 Mohm-Km

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

