

Xuchuan 6180/B-8280 (Mid-sole)

Polyurethane

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan 6180/B-8280 (Mid-sole) is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

High Strength

Wear Resistant

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Высокая прочность	
Используется	Обувь	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.450 to 0.550	g/cm ³
Плотность		
A-6180 : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm ³
B-8280 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm ³
Вязкость		
A-6180 : 40°C	1.00 to 1.40	Pa·s
B-8280 : 40°C	0.800 to 1.20	Pa·s
Ross Flex (-10 °C) ¹	No Crack	
Истирание Вильямса	60.0 to 100	cc/php
Время крема	6.0 to 7.0	sec
Время окончания подъема	40.0 to 50.0	sec
Прочность адгезии-Между подошвой и средней подошвой	39.2 to 58.8	kN/m
Поролоновая плотность свободного подъема	230 to 260	kg/m ³
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	50 to 60	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	8.0 to 10.0	hr
Part B	8.0 to 12.0	hr
Processing Temperature		
Part A	40 to 45	°C
Part B	40 to 45	°C

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	50 to 60	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	4.60 to 8.80	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	330 to 430	%
Tear Strength	19.0 to 31.0	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 92 to 94	
Время демолд	3.0 to 5.0	min
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	45.0 to 55.0	°C
NOTE		
1.	Break length 4 mm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat