

Karina GRAY PVC COMPOUND 700D18/234-C-IS-AS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

UV RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR PROFILES EXTRUSION.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Профили		
Внешний вид	Серый		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.33 to 1.39	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-4.05 to -1.05		ME 12
Цвет b	-2.16 to 0.840		ME 12
Color L	50.8 to 53.8		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	68 to 72		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 11.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 300	%	ASTM D638

NOTE

1. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat