

TOTAL Polypropylene PPR 7860

Polypropylene Copolymer

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

TOTAL Polypropylene 7860 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material. It is available in North America for extrusion coating, fiber (spinning) extrusion, or spunbond nonwovens.

Important attributes of TOTAL Polypropylene 7860 are:

REACH Compliant

RoHS Compliant

WEEE Compliant

Copolymer

Food Contact Acceptable

Typical applications include:

Fabrics/Fibers

Coating Applications

Food Contact Applications

Nonwovens

Yarn

Главная Информация

Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Устойчив к выцветанию газа Хорошая стабильность обработки Узкое молекулярное распределение веса
----------------	--

Используется	Нанесение покрытия Ткани Нетканые материалы Закрученная склейка Пряжа
--------------	---

Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC 2002/96/EC (WEEE) EC 2003/11/EC EC 76/769/EC EC 94/62/EC FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг
-------------------	--

Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
-------------------	--------------------

Метод обработки	Экструзионное покрытие Экструзия волокна (спиннинг)
-----------------	--

Нетканые материалы спанбонд

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение ¹	180	%	ASTM D3218
Прочность ²	3.10	g/denier	ASTM D3218
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	146	°C	DSC
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	204 to 249	°C	

NOTE

1. 2.5 dpf Multifilament
2. 2.5 dpf Multifilament

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

