

Vi-Chem PVC VSR50D-80I

Rigid Polyvinyl Chloride

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Vi-Chem PVC VSR50D-80I is a Rigid Polyvinyl Chloride material. It is available in North America for injection molding. Primary attribute of Vi-Chem PVC VSR50D-80I: Rigid.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Средняя жесткость Устойчивый к пятнам | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.37 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Humidity ¹ | No objectionable tackiness | | |
| Холодная гибкость (-30 °C, 2,50 см) | No cracks | | GM 9503P |
| Погода во Флориде | | | |
| -- ² | No objectionable defects | | |
| -- ³ | 0.870 | | |
| Грибковое сопротивление ⁴ | A ZOI and no growth | | |
| Розовое пятно ⁵ | No stain | | |
| Ксеноновый атмосферомер | | | |
| -- ⁶ | No objectionable defects | | |
| -- ⁷ | 0.780 | | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore D, 15 sec) | 47 | | ISO 868 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress ⁸ (Yield) | 15.9 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении ⁹ (Break) | 260 | % | ISO 37 |
| Tear Strength | 68 | kN/m | ISO 34-1 |
| NOTE | | | |
| 1. | High temperature resistance, GM9329P | | |
| 2. | ASTM G7, 2yrs, surface defects | | |
| 3. | ASTM G7, 2yrs, color changes | | |
| 4. | GM9328P | | |
| 5. | GM9303P | | |

| | |
|----|---------------------------------------|
| 6. | SAE J1960, 2500kJ/m2, surface defects |
| 7. | SAE J1960, 2500kJ/m2, color changes |
| 8. | 500 mm/min |
| 9. | 500 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

