

Flexane® Brushable

Polyurethane

Devcon

Описание материалов:

A tough, rubber-like urethane compound for making a broad range of repairs to protect against wear, abrasion, and noise reduction.

Intended Use:

Protect equipment surfaces from wear and abrasion.

Protect processing equipment such as coating hoppers, lining chutes, pump volutes, impellers, and fan housings.

Product features:

Bonds with primers to metal, concrete, rubber, wood, and fiberglass

Excellent tear resistance

Mixes easily

Coats up to 50 mils in one pass

Highly resistant to impact and abrasion

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая ударопрочность</p> <p>Хорошая прочность на разрыв</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая прочность</p>		
Используется	Ремонтный материал		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.939	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	77	%	
Потеря истирания	90.0	mg/1000 cycles	
Maximum Operating Temperature			
Dry	82	°C	
Wet	49	°C	
Формовочная усадка-Поток	23	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	86		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	24.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength	70.1	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	13	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			

Resin	Mixing ratio by weight: 80	
Hardening method	Mixing ratio by weight: 20	
Срок службы горшка (24°C)	45	min
Терморегулирующая вязкость	40000	cP

Дополнительная информация

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	18	hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

