

Toraypef® 30040 AS60

Polyolefin

Toray Resin Company

Описание материалов:

Toraypef® 30040 AS60 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Foam.

Главная Информация		
Используется	Пена	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Обработка пены	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	0.0330	g/cm ³
Усадка ²		
MD : 120°C	-2.0	%
TD : 120°C	-1.3	%
Толщина	4.00	mm
Твердость Сжатия-25%	0.0440	MPa
Удлинение		
MD	270	%
TD	170	%
Гелевая фракция	32	%
Коэффициент термоформования-Ч/д	0.710	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Across Flow : Yield	0.399	MPa
Flow : Yield	0.532	MPa
Tear Strength		
Across Flow	3.90	kN/m
Flow	2.50	kN/m
NOTE		
1.	Foamed	
2.	60 min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

