

Generic Epoxy - Silicon Carbide

Карбид кремния

Ероху; Epoxide

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Epoxy - Silicon Carbide
This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Карбид кремния | | |
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Твердость дюрометра (23°C) | 90 | ASTM D2240 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на сжатие (23°C) | 106 to 110 | МПа | ASTM D695 |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Срок службы горшка (23°C) | 25 to 54 | min | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

