

Infino NH-1230

Polycarbonate + ABS

LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD.

Описание материалов:

Infino NH-1230 is a polycarbonate acrylonitrile butadiene styrene (PC ABS) product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: electrical/electronic applications.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация			
UL YellowCard	E115797-101708731		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Компьютерные компоненты		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес (Natural)	1.39	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (250°C/5.0 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			
Flow: 3.20mm	0.18 - 0.22	%	ASTM D955
Transverse flow: 3.20mm	0.18 - 0.22	%	ASTM D955
Lateral flow: 3.20mm	0.18 - 0.22	%	ISO 2577
Traffic: 3.20mm	0.18 - 0.22	%	ISO 2577
Содержание золы			
--	25	%	ASTM D5630
--	25	%	ISO 3451
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			
Class r	110		ASTM D785
R scale	110		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	5000	MPa	ASTM D638
--	5100	MPa	ISO 527-2/5
Прочность на растяжение			
Yield ²	61.8	MPa	ASTM D638
Yield	63.0	MPa	ISO 527-2/5
Fracture ³	58.8	MPa	ASTM D638
Fracture	60.0	MPa	ISO 527-2/5

Удлинение при растяжении			
Fracture ⁴	15	%	ASTM D638
Fracture	15	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ⁵			
--	5390	MPa	ASTM D790
--	5500	MPa	ISO 178
Flexural Strength ⁶			
--	93.2	MPa	ASTM D790
--	95.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность ⁷ (23°C)	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.18 mm	78	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	69	J/m	ASTM D256
23°C ⁸	8.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, unannealed, 6.40mm	98.0	°C	ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 4.00mm	98.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, unannealed, 6.40mm	95.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed, 4.00mm	95.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	100	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость			
1.2 mm	V-0		UL 94
3.0 mm	V-0		UL 94
NOTE			
1.	5.0 mm/min		
2.	5.0 mm/min		
3.	5.0 mm/min		
4.	5.0 mm/min		
5.	2.8 mm/min		
6.	2.8 mm/min		
7.	Thickness: 4mm		
8.	Thickness: 4mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

