

## KPOL-NYLON K-NY6/27B

Polyamide 6

KPOL Chem Co.

### Описание материалов:

Standard Polyamide 6

Applications

General purpose, Injection Molding and Extrusion/Molding applications.

Characteristics

Exhibit excellent melt flow properties for filling thin sections and reduced cycle times. It exhibits good set of mechanical properties, strength, stiffness, and toughness as well as excellent heat, chemical and abrasion resistance.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая жесткость Хорошая прочность Хорошая прочность Высокий поток Высокая термостойкость
Используется	Общее назначение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (Equilibrium)	1.3	%	ASTM D570
Relative Viscosity <sup>1</sup>	2.7		ASTM D789

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	78.0	MPa	ASTM D638

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	56	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	220	°C	ASTM D2117

NOTE	
1.	SAV @ 98% Sulfuric Acid

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

