

SEMICOSIL® 986/1K

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Bonding & Sealing, Renewable Energies

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

Electronic Control Devices, Electrical Industry

Electronic Control Devices, Automotive & Transportation

Electronic Control Devices, Electronics

Главная Информация	
Используется	Клеи Склеивание Электрическое/электронное применение Герметики

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.07	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость	300	Pa·s	ISO 3219
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	51		ISO 868
Прочность на растяжение	5.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	200	%	ISO 37
Tear Strength	8.00	kN/m	ASTM D624B
Электрическая прочность	23	kV/mm	DIN IEC 243
Tracking Resistance	>600		IEC 60587

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat