

Dural 202/3 CLEAR 0003

Rigid Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

DURAL 202/3 CLEAR 0003 IS A RIGID PVC FORMULATION DESIGNED FOR INJECTION MOLDING. THIS COMPOUND IS PRODUCED FROM FDA SANCTIONED INGREDIENTS AND CAN BE USED FOR A WIDE RANGE OF MEDICAL AND OTHER GENERAL PURPOSE APPLICATIONS

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Высокий поток Высокая ударопрочность Нетоксичный		
Используется	Общее назначение Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31 to 1.35	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec, 6.35 mm)	73 to 79		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2620	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (1.91 mm)	50.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (3.18 mm)	2610	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	82.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	75	J/m	ASTM D256A
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
0.762 mm ¹	HB		

0.762 mm	V-0	
Ињекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	174 to 179	°C
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	154	°C
Зона цилиндра 2 температура.	166	°C
Зона цилиндра 3 темп.	177	°C
Зона цилиндра 4 темп.	182	°C
Зона цилиндра 5 темп.	182	°C
Температура адаптера	182	°C
Температура расплава	177 to 188	°C
Температура матрицы	182	°C

NOTE

1. Horizontal Burn

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

