

Vital-Line SHE8595G

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Vital-Line SHE8595G is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by extrusion.

The main features of Vital-Line SHE8595G are:

sterilizable

Good flexibility

plasticization

The typical application fields of Vital-Line SHE8595G are: medical/health care

Главная Информация			
Характеристики	Не-фталатный пластификатор Радиационная дезинфекция Хорошая гибкость		
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16 - 1.20	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60 - 66		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	> 11.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 200	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая стабильность-Духовка (190°C)	> 30.0	min	ASTM D2115-92

Дополнительная информация			
Typical temperature profile for processing compound is from 135°C to 180°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process. Feeding zone: 135°C Compression zone: 145°C~155°C Mixing zone: 155°C~175°C Nozzle/Die Zone: 160°C~180°C			

NOTE			
1.	500 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

