

Harcast™ 3736

Сталь

Thermoplastic

Harco Inc.

Описание материалов:

HARCAST 3736 is a room or elevated temperature curing, casting and tooling compound

Steel filled epoxy system

Low viscosity

Excellent viscosity and high density

Good air release and good wettability of all surfaces

Very low shrinkage

Exact reproduction of the original model

Provides excellent toughness, impact strength, and thermal conductivity

Applications:

Tooling

Forms

Dies

Fixtures

Core Filling

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Сталь		
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая прочность		
	Высокая плотность		
	Низкая усадка		
	Низкая вязкость		
	Обработываемый		
	Теплопроводящий		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Серый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	2.00	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	0.050	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость дюрометра (Shore D)	90		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	93.1	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	165	MPa	

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	5000	сР

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

