

## Uralane 5774-A/C

Polyurethane

Huntsman Advanced Materials

### Описание материалов:

Uralane 5774-A/C is a Polyurethane product. It is available in North America. Typical application: Adhesives/Tapes.

Characteristics include:

Good Toughness

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая прочность Саморегулирование		
Используется	Клеи		
Внешний вид	Бежевый Кремово-белый		
Формы	Паста		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			ASTM D792
-- 1	1.05 to 1.15	g/cm <sup>3</sup>	
-- 2	1.15	g/cm <sup>3</sup>	
-- 3	1.15 to 1.25	g/cm <sup>3</sup>	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			
Shore D <sup>4</sup>	60		ASTM D2240
Shore D <sup>5</sup>	50		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 55		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок годности			
25°C <sup>6</sup>	26	wk	
25°C <sup>7</sup>	26	wk	
Терморегулирующая вязкость <sup>8</sup> (25°C)	20000 to 35000	cP	ASTM D2196
Gel Time <sup>9</sup>	15.0 to 25.0	min	ASTM D2471
Терморегулирующая вязкость			ASTM D2196
Hardener : 25°C	Semi-paste		

System : 25°C	Semi-paste
Cure Time	
23°C	7.0 day
66°C <sup>10</sup>	0.1 to 0.2 day
93°C	0.0 to 0.1 day

## NOTE

1.	Resin
2.	System
3.	Hardener
4.	System
5.	Hardener
6.	Hardener
7.	Resin
8.	Resin
9.	100 grams
10.	After gel at room temperature

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

