

## AKROMID® A28 1 S3 black (2856)

Polyamide 66

AKRO-PLASTIC GmbH

### Описание материалов:

AKROMID® A28 1 S3 black (2856) is a nonreinforced, heat stabilised, dry impact resistant, easy flowing polyamide 6.6  
Applications are connecting and fixing systems in the automotive and electro industry

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Хороший поток		
	Хорошая ударпрочность		
	Стабилизация тепла		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Разъемы		
	Электрическое/электронное применение		
	Крепежные детали		
Внешний вид	Черный		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA66-I		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плавкий объем-расход (MVR) (275°C/2.16 kg)	47.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2500	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	70.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	6.0	%	
Break	15	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179/1eU

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

