

SEETEC LDPE XJ700

Low Density Polyethylene

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

This high, easy flowing resin has medium stiffness but excellent toughness and good gloss.

The high MI makes this grade suitable for moulding complex articles or for items produced at short cycle times.

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования Хорошая жесткость Хорошая прочность Высокий поток Средний блеск		
Используется	Затворы Товары для дома Крышки Игрушки		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.914	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	22	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	45		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	8.83	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	440	%	ASTM D638
Флекторный модуль	93.2	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	78.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	103	°C	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

