

## Galoo GP-PP-125T40

40% тальк

Polypropylene

Galoo Plastics

### Описание материалов:

40% talcum modified black colored polypropylene compound

This grade is also available in a UV stabilized version and/or specific color.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 40% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.23 - 1.27	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10 - 14	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	2500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charge Rate	37 - 43	%	Internal method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

