

## SEETEC LLDPE UR644

Linear Low Density Polyethylene

Lotte Chemical Corporation

### Описание материалов:

Broad molding latitude, Excellent stiffness, Good ESCR & Grindability, Butene copolymer

Главная Информация			
Характеристики	Бутене комномер Хорошая плавность Хорошая жесткость Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Контейнеры		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.935	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 500	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	16.2	MPa	
Break	24.5	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	ASTM D638
Флекторный модуль	686	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	590	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -118	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	110	°C	ASTM D1525
Температура плавления	124	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

