

ELASTOSIL® R 805/75

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | Устойчивость к смазке Комплект низкого сжатия Маслостойкий |
| Используется | Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Уплотнение Прокладки Уплотнения |
| Метод обработки | Прессформа сжатия Пресс-форма |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|-----------|-------|-------------------|-----------|
| Цвет | Beige | | |
| Плотность | 1.36 | g/cm ³ | DIN 53479 |

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------------|------|------|---------------|
| Твердость по суше (Shore A) | 80 | | DIN 53505 |
| Прочность на растяжение | 6.40 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 170 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | 17 | % | DIN ISO 815-B |
| Tear Strength | 15.0 | kN/m | ASTM D624B |
| Восстановленная устойчивость | 40 | % | DIN 53512 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

