

FARALLOY® PE-401

Linear Low Density Polyethylene

O'Neil Color and Compounding

Описание материалов:

FARALLOY PE-401 is designed for applications in rotational molding requiring a flammability rating of UL 94V-0 or UL 5VA @ 1/8". This is an Underwriters Laboratories listed product.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность Огнестойкий		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	130	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	600	MPa	ASTM D790
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
	V-0		
Огнестойкость (3.18 mm)	5VA	UL 94	

Дополнительная информация	
Arm Impact, -40°C: 10 to 15 ft-lbs	
NOTE	
1.	51 mm/min
2.	51 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

