

AKROMID® A3 GF 30 4 natural (3396)

30% стекловолокно

Polyamide 66

AKRO-PLASTIC GmbH

Описание материалов:

AKROMID® A3 GF 30 4 natural (3396) is a 30% glass fibre reinforced, high heat stabilised, hydrolysis- and chemical resistant polyamide 6.6 with characteristic colour.

Applications are functional parts in the heating- and cooling system in the automotive industry

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость			
	Стабилизация тепла			
	Устойчивость к гидролизу			
Используется	Автомобильные Приложения			
Внешний вид	Натуральный цвет			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA66 GF30			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.36	--	g/cm ³	ISO 1183
Spiral Flow	76.0	--	cm	Internal Method
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	4.5	--	%	ISO 62
Humidity Absorption - 62% RH (70°C)	1.9	--	%	ISO 1110
Изгиб напряжения при разрыве ¹	4.0	--	%	ISO 178
Reinforcement Content	30	--	%	ISO 1172
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	10000	6700	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	200	130	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	3.7	7.0	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ²	9500	--	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ³	300	--	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-40°C	10	--	kJ/m ²	
23°C	12	17	kJ/m ²	

Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-40°C	73	--	kJ/m ²	
23°C	100	100	kJ/m ²	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	253	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления ⁴	262	--	°C	DIN EN 11357-1
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	--	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+15	--	ohms-cm	IEC 60093
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения ⁵ (1.00 mm)	< 100	--	mm/min	FMVSS 302
Огнестойкость (1.60 mm)	HB	--		UL 94

NOTE

1. 2 mm/min
2. 2.0 mm/min
3. 2.0 mm/min
4. 10 K/min, DSC
5. >1 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

