

GAPEX® HP RPP40EB98HB

40% стекловолокно

Polypropylene Homopolymer

Ferro Corporation

Описание материалов:

GAPEX®HP RPP40EB98HB is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) material, and its filler is 40% glass fiber reinforced material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

GAPEX®The main features of HP RPP40EB98HB are:

Chemical coupling

Homopolymer

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Химическая муфта Гомополимер		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.30	%	ASTM D955
Transverse flow	1.1	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	97.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	4.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% secant: 23°C	6690	MPa	ASTM D790
Tangent: 23°C	7240	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	147	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	96	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	590	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart	0.395	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	163	°C	ASTM D648

1.8 MPa, not annealed	152	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Filler Content, ASTM D2584: 40%			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	71.1 - 82.2	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	221 - 238	°C	
Средняя температура	227 - 243	°C	
Передняя температура	232 - 260	°C	
Температура сопла	232 - 260	°C	
Температура обработки (расплава)	221 - 238	°C	
Температура формы	37.8 - 65.6	°C	
Скорость впрыска	Slow-Moderate		
Back Pressure	0.138 - 0.345	MPa	
Подушка	5.08 - 12.7	mm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat