

Task® 21

Polyurethane

Smooth-On, Inc

Описание материалов:

Task® 21 is a Polyurethane product. It can be processed by casting and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Prototyping Applications.

Главная Информация			
Используется	Моделирующий материал		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D1475
Удельный объем	0.936	cm ³ /g	ASTM D792
Mixing Ratio	2A:1B by volume		
Формовочная усадка-Поток	0.58	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1860	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	37.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	7.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	49.0	MPa	ASTM D790
Компрессионный модуль	541	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	49.0	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	62.2	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка	6.0	min	ASTM D2471
Терморегулирующая вязкость	500	cP	ASTM D2393
Время демолд (23°C)	60	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

