

Magnobond 6398

Ероху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

Описание материалов:

Magnobond 6398 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Applications of Magnobond 6398 include adhesives/tapes and coating applications.

Главная Информация			
Используется	Клеи Ламинаты		
Формы	Паста		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (-14°C)	41.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 25°C)	3.1	%	ASTM D638
Компрессионный модуль	2070	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	68.9	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 27		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка (25°C)	80	min	
Срок годности (24°C)	26	wk	
Время демолд			
25°C	11000	min	
93°C	60	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

