

Epic Epoxy 0161

Наполнитель

Ероху; Epoxide

Epic Resins

Описание материалов:

Epic 0161 is a filled, medium viscosity one component epoxy resin ideally suited for harsh environments that require exposure to such items as aviation fuels, Skydrol(R), gasoline, transmission fluid, as well as other hydraulic fluids. Epic 0161 processes in less than 30 minutes at 175C and possesses great shelf stability for a one component epoxy.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель
Характеристики	Топливная устойчивость
	Сопротивление бензину
	Средняя вязкость
Используется	Электрическое/электронное применение
	Электронная изоляция
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Инкапсулирование
	Полировка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.21 to 2.26	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 25°C)	87 to 91		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	110 to 120	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	3.1E-5 to 3.4E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.9E+15 to 2.1E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (0.508 mm)	> 22	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (100 kHz)	5.42 to 5.98		ASTM D2520
Коэффициент рассеивания (100 kHz)	0.011 to 0.013		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (150°C)	2.0 to 4.0	min	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	65000 to 70000	cP	ASTM D2393

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

