

Elvacite® 2013

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

Описание материалов:

Methyl/n-butyl methacrylate copolymer with a low molecular weight.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность цвета Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Низкая вязкость		
Используется	Нанесение покрытия		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	2.34	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	0.50	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	80.0	°C	ASTM E1356

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

